



















Altro Suprema™ II techninė specifikacija (rulonai)

Aukštos kokybės PVC neslidi grindų danga.

| Standartai | | | Rezultatai |
|----------------------------------|---|---|--|
| Spalvų skaičius | | | 40 |
| Dangos tipas |  | EN 13845/ EN 13553 | Neslidi danga drėgnoms patalpoms |
| Klasifikavimas (pagal naudojimą) |  | EN 685 | 34 & 43 |
| Slydimas koeficientas |  | TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130 | ≥ 36 Esf DS R10 |
| Dangos storis |  | EN 428 | 2 mm |
| Dėvimasis dangos storis |  | EN 429 | 0,8 mm |
| Lankstumas |  | EN 435 | atitinka |
| Bendras svoris |  | EN 430 | 2,6 kg/m ² |
| Pristatoma forma |  | EN 426 | 2,0m x 20,00m – 40m ² |
| Atsparumas šviesos poveikiui |  | EN 20105-B02 | ≥6 |
| Smūgio garso sulaukymas |  | ISO 140-8 | 5 dB |
| Atsparumas trinčiai |  | EN 13845 | 50 000 ciklų |
| Liekamasis išspaudas |  | EN 433 | ≤ 0,10mm |
| Reakcija į ugnį |  | EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 | B _{fl} -s1 ≥8kW·m ² atitinka |
| Atsparumas chemikalams |  | EN 423 | geras |
| Atsparumas kėdžių ratukams |  | EN 425 | jokios žalos |
| Tinkamumas šildomoms grindims |  | EN 12667 | tinka |
| Antistatiškumas |  | EN 1815 | ≤ 2 kV |
| VOC emisija |  | prEN 15052 Section 01350 AgBB-DiBt | maža atitinka patvirtinta |

PVC danga Altro Suprema™ II atitinka EN 14041 reikalavimus

Danga įrengiama ant sauso lygaus betoninio pagrindo akriliniaus dispersiniai klijais. Siūlės suvirinamos karštu būdu atitinkamos spalvos suvirinimo siūlu. Siūlės tvirtumas – pagal EN 684 – ne mažiau kaip 240 N/50 mm.